



УПРОЧНЕНИЕ БЕТОННЫХ ПОЛОВ





ТОППИНГ - СУХАЯ СМЕСЬ ДЛЯ УПРОЧНЕНИЯ ВЕРХНЕГО СЛОЯ БЕТОННОГО ПОЛА

Упрочнение бетона - наиболее выгодный и удобный метод обустройства долговечного пола в кратчайшие сроки.

Бетонные полы с упрочненным верхним слоем получаются путем обработки поверхности свежеуложенного бетона сухими составами (топпингами).

Для устройства полов с упрочненным верхним слоем ООО "СтройСнабПоставка" предлагает сухие смеси для упрочнения верхнего слоя бетонного покрытия серии **TOPKraft®** (топпинги), разработанные специально для повышения прочности, увеличения износостойкости и беспыльности бетонной поверхности, а также повышения срока службы бетонного пола:

TOPKraft® quarz представляет собой смесь алитового портландцемента, фракционного кварцевого наполнителя, суперпластификатора и специальных добавок.

TOPKraft® corund состоит из смеси алитового портландцемента, корундового наполнителя, фракционного кварцевого наполнителя, суперпластификатора и специальных добавок.

Преимущества полов, выполненных с упрочненным верхним слоем **TOPKraft®:**

- устойчивость к сильному абразивному износу, к механическим и ударным нагрузкам;
- верхний высокопрочный слой составляет единое целое с бетонным основанием и полностью исключает отслоение;
- отсутствие пылеобразования;
- повышение срока службы бетонного пола;
- химическая стойкость к воздействию бензина и минеральных масел;
- экономичность (расход материала определяется в зависимости от проектных нагрузок);
- долговечность и эксплуатационная надежность.

Технические характеристики	TOPKraft® quarz	TOPKraft® corund
Толщина слоя, мм	2-3	
Срок набора прочности, сут.	28	
Пешеходная нагрузка через, часа	24	
Прочность при сжатии через 28 суток твердения, мин., МПа	85	90
Истираемость (ГОСТ 13087-81), г/см ²	0,11	0,09
Расход материала, на м ²	3-5	
Максимальный размер частиц сухой смеси, мм		4

ЗАЩИТНЫЙ ЛАК ДЛЯ БЕТОННОГО ПОЛА TOPKraft Cure

Пропитка для бетона - это раствор прозрачного акрилового лака, который уплотняет и придает дополнительную прочность поверхности цементных покрытий.

- придает дополнительную прочность бетону;
- препятствует выделению пыли, повышает устойчивость к истиранию;
- препятствует образованию волостных трещин при усадке в течение начальной фазы созревания бетона;
- увеличивает сопротивление поверхности к проникновению масел и некоторых нефтепродуктов;
- снижает потерю влажности свежего бетона на 90,0%;
- повышает химическую стойкость бетонной поверхности;
- отличается быстрым и простым применением;
- эффективно защищает свежий бетон от потери влаги.

Наименование показателя	TOPKraft Cure
Внешний вид	Однородная прозрачная жидкость бесцветного или желтоватого цвета. Допускается опалесценция.
Сухой остаток, %	12,5
Условная вязкость при $(20,0 \pm 0,5)$ °C по вискозиметру В3-4, с, не менее	11
Плотность, кг/м ³	880
Стойкость пленки к статическому воздействию 3%-ного раствора хлористого натрия, ч, не менее	16
Время высыхания	24

СПОСОБ ПРИМЕНЕНИЯ УПРОЧНЯЮЩЕЙ СМЕСИ TOPKraft®:

На свежую поверхность (через 3-5 часов после увлажнения) равномерно наносится 3-5 кг/м² сухой смеси для посыпания - вручную разбрасыванием или при помощи посыпочной тележки. Отделка поверхности производится бетоноотделочной машиной или механическими полутерками в соответствии с постепенным затвердением бетона. Температура окружающей среды в процессе использования должна быть от +5°C до +20°C.

Применение данной технологии обеспечивает повышение прочности бетонного пола более чем в 2 раза, износостойкость в 8 раз, ударостойкость в 2 раза.

УХОД ЗА ПОВЕРХНОСТЬЮ ПОЛА ПОСЛЕ ОБРАБОТКИ УПРОЧНЯЮЩЕЙ СМЕСЬЮ TOPKraft®:


На законченной поверхности необходимо в срок до 24 часов произвести температурно-расширительные швы и обеспечить надлежащую защиту для равномерного созревания и затвердения бетона.

Этапы устройства бетонных полов по технологии упрочнения верхнего слоя:


- 1. Устройство железобетонного основания** согласно рекомендациям по общестроительным работам и толщиной в соответствии с проектом.
- 2. Внесение упрочняющей смеси** на поверхность свежеуложенного бетона тогда, когда бетон набрал прочность, достаточную, чтобы выдержать вес человека и бетоноотделочной машины (при температуре около 20°C примерно через 3-6 часов после укладки бетона).
- 3. Затирка упрочняющей смеси** при помощи затирочной машины и вручную у примыканий.
- 4. Второе внесение упрочняющей смеси.**
- 5. Затирка и многократное выглаживание поверхности** лопастями при помощи затирочной машины до зеркального блеска.
- 6. Нанесение на поверхность специального химического состава**, который, проникая в поверхностный слой, создает необходимые условия для ухода за бетоном в период набора прочности.
- 7. Нарезка температурно-усадочных и деформационных швов** и заполнение швов герметиками.

Область применения:

- складские помещения
- производственные комплексы
- гаражи, автостоянки
- холодильные камеры
- торгово-выставочные залы
- торгово-развлекательные центры
- грузовые терминалы
- самолетные ангары



- 1 Основание (песчано-щебеночное, старый бетон)
- 2 Защитный слой (полиизиленовая пленка 150 мкр)
- 3 Бетонный пол B22,5/M300, армированный стальной проволочной фиброй
- 4 Упрочнитель (топпинг)
- 5 Средство для дополнительной обработки против быстрого испарения влаги в процессе отверждения бетона.



СТРОЙСНАБПОСТАВКА

**ООО «СТРОЙСНАБПОСТАВКА»
614090, Россия, г. Пермь, а/я 11269
телефон: 8 (342) 205-50-06
e-mail: ooossp-perm@mail.ru**